

1. 許容されるひび寸法の評価

	寸法測定結果 (超音波探傷検査)	5年後		35年後	
		ひびの進展予測値	許容寸法	ひびの進展予測値	許容寸法
ひび深さ	5.2mm	6.2mm	23.2mm	7.3mm	20.4mm
ひび長さ	30mm	54mm	-	167mm	-

許容寸法は、ひび長さに応じた、ひび深さとなる。

2. 許容曲げ応力による評価

	5年後		35年後	
	作用曲げ応力	許容曲げ応力	作用曲げ応力	許容曲げ応力
通常運転時の状態	1MPa	79MPa	1MPa	68MPa
地震発生時の 厳しい状態	69MPa	190MPa	69MPa	168MPa

- 6月15日に国へ報告した健全性評価結果と変更なし

健全性の再評価結果